



Sakret SFP – lubjapõhine peenviimistluskrohv

SFP on mõeldud peenviimistluskrohviks fassaadidel ja siseviimistlusel. Eriti sobilik ajalooliste hoonete viimistlemiseks ja remondiks. Tänu kõrgele veeauruläbilaskvusele ja plastsusele sobib vanade lubikrohvide viimistlemiseks.

- Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
- Eriti sobilik nõrkade ja poorsete aluspindade ja krohvide viimistlemiseks
- Sobilik saneerimiskrohvide viimistlemiseks
- Fassaadielementide profileerimiseks
- Välis- ja sisetöödeks
- Sobilik märgadesse ja niiskettesse ruumidesse
- Väga hea nakkuvus aluspinnaga
- Kasutatav ainult mineraalsetel aluspindadel
- Valge värvusega

Tehnilised näitajad:

Krohvikategooria	CS I vastavalt standardile EN 998-1
Keemiline koostis	kustutatud lubi, silikaattäiteaine, valge tsement, reoloogilised täiteained
Tuleohutusklass	A1 (mittepõlev)
Kihipaksus	kuni 6 mm ühes kihis
Terasuurus	kuni 0,5 mm
Kasutusaeg	kuni 2 h
Kulu	ca 1,3 kg/m ² /10 mm
Õhusisaldus segus	vahemalt 25%
Täielik kivistumine	7 päeva möödudes (+23°C/õhuniiskuse 50% juures)
Säilivusaeg	12 kuud alates tootmiskuupäevast

Pinna ettevalmistus

- Pind peab olema puhas, kandev, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud.
- Vanad müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega. Eemaldada pudenev krohv, koorduv värv, samuti õlised voi
- muud nakkumist takistavad pinnad puhastada.
- Aluspinnad kruntida krundiga Sakret TGW
- Mitte krohvida pindu, mis on küllastunud sooladest. Selleks kasutada Sakreti saneerimiskrohve!

Töö käik

- Segada kuivsegu puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks kasutades mikserit (600 pooret/min).
- Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!
- Segu kanda aluspinnale pahtlilabidaga soovitava kihipaksusega, aga mitte üle 6 mm. Kuivanud pindu saab töödelda plast- või kummhõõrutiga.
- Krohvitud pindu on võimalik värvida värviga SAKRET LUBIVÄRV või silikaatvärviga SAKRET KS.
- Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5°C kuni +25°C .

Pakend: 10 kg ja 20 kg ämbrid.